

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ поставляемого металлолома

1. Требования к металлическому лому

1.1 Металлолом по видам, составу, степени чистоты, габаритам и массе должен соответствовать требованиям таблицы 1.

1.2 Металлолом должен сдаваться и поставляться в состоянии, безопасном для перевозки, переработки, переплавки; должны быть обезврежены от огне- взрывоопасных и радиоактивных материалов. Лом и отходы, поступающие с химических производств, должны быть очищены от химических веществ.

1.3 Не допускается сдача и поставка списанных в металлолом агрегатов и машин в неразобранном виде.

1.4 Не допускается поставка Покупателю габаритного металлолома, смешанного с негабаритным.

1.5 Углеродистый металлолом не должен содержать легированного стального и чугунного металлолома, цветных металлов и сплавов, если настоящими требованиями (таблица 1) прямо не определено иное.

1.6 Поставщик исключает из поставок:

- виды металлолома 3А-скрап, 5А-скрап, 6А, 7А, 13А, 23-28А;
- луженный, эмалированный, оцинкованный, легированный металлолом;
- закрытые сосуды, неразделанные газовые баллоны;
- металлолом с увеличенным содержанием сернистых примесей (калориферы, теплообменники, воздушные ресиверы, топочная и котельная арматура, ваграночный чугун, неразделанные редукторы и т.д.);
- металлолом с содержанием химических, огне- и взрывоопасных веществ и предметов, радиоактивных материалов, горюче-смазочных материалов, резины и обрешиненных изделий;
- военный металлолом;
- пакеты с содержанием вышеперечисленного металлолома.

1.7 Требования к размещению металлолома в транспортном средстве (далее ТС).

Габаритные или негабаритные виды лома в ТС могут находиться как в смешанном, так и несмешанном состоянии.

Несмешанным состоянием считается послойное размещение металлолома в ТС: виды лома высшей ценовой группы должны размещаться на дне ТС, далее виды лома низшей ценовой группы, в том числе пакеты.

1.8 Поставка лома вида 5А2 в одном ТС с другими видами лома допускается только по предварительному письменному согласию Покупателя.

2. Правила приемки и методы испытаний

2.1 Металлолом предъявляется к приемке партиями. Партией считается количество металлолома, отгружаемого в одной единице ТС и сопровождаемое документами, согласно договору поставки.

2.2 Приемка вторичных металлов производится на соответствие п.1 настоящих ТК.

2.3 Состав (вид) металлолома определяется в процессе приемки визуально по всему грузу. При необходимости состав (вид) может быть уточнен в процессе выгрузки и складирования металлолома.

2.4 Габариты и масса кусков металлолома определяются путем измерения и взвешивания.

2.5 Приемка вторичных металлов по массе производится по чистому весу каждого вида лома.

2.6 В случае поставки в одном ТС двух или трех видов лома в несмешанном состоянии (как габаритного, так и не габаритного), приемка лома производится по видам, при этом масса каждого вида определяется визуально, либо взвешиванием.

2.7 В случае поставки в одном ТС более трех видов лома в несмешанном состоянии (как габаритного, так и не габаритного), вид лома высшей ценовой группы, находящийся в ТС и не смешанный с основной массой лома, принимается данным видом, его масса

определяется визуально (расчетным путем). Оставшийся лом принимается видом низшей ценовой группы, имеющих в ТС.

2.8 При поставке в смешанном состоянии разных видов лома приемка производится по виду низшей ценовой группы, имеющих в ТС.

2.9 Обязательным условием при поставке в одном ТС двух и более видов лома (или габаритных, или негабаритных), является отметка в накладной каждого вида лома с указанием веса каждого.

2.10 Определение засоренности партии металлического лома.

2.10.1 Определение массы неметаллических примесей, выгруженных вместе с металлоломом, производится визуально или расчетным путем.

2.10.2 Определение массы мусора, оставшегося на дне ТС, производится визуально, расчетным путем, либо взвешиванием. В случае если количество мусора, оставшегося на дне ТС, превышает 1 (одну) тонну, то ТС с мусором подлежит обязательному взвешиванию для определения его массы.

2.10.3 Если масса неметаллических примесей, выгруженных вместе с металлическим ломом, не превышает значения засоренности, регламентированные таблицей 1 настоящих ТК, то величина засоренности при выгрузке принимается равной значениям, указанным в таблице 1 настоящих ТК.

2.10.4 Если масса неметаллических примесей, выгруженных вместе с металлическим ломом, превышает значения засоренности, регламентированные таблицей 1 настоящих ТК, то величина превышения считается сверхнормативной засоренностью.

Сверхнормативной засоренностью также считается масса металлолома, технологически неотделимого от мусора и лома несоответствующего качества.

2.10.5 Засоренность лома при выгрузке определяется как сумма величины засоренности, регламентированной таблицей 1 настоящих ТК, и сверхнормативной засоренности (при ее наличии).

2.10.6 Итоговой засоренностью считается сумма величины засоренности лома при выгрузке и засоренности оставшейся на дне ТС.

2.11 Масса мусора, содержащегося в пакетах, и наличие в них лома несоответствующего качества определяется:

- после их разрушения - при наличии технической возможности у грузополучателя;
- визуально (расчетным путем) - при отсутствии технической возможности у грузополучателя.

2.12 Лом несоответствующего качества может быть:

- принят с полным или частичным списанием в мусор;
- возвращен (переадресован) по предоставленным поставщиком реквизитам.

2.13 Оценка металлолома по иным требованиям, не оговоренным настоящими ТК, ведется согласно ГОСТ 2787.

Таблица 1 Требования к металлолому

Обозначение ГОСТ 2787	Обозначение ММК (вид лома)	Состав	Степень чистоты	Габариты и масса
1. Габаритный стальной металлолом				
1A	1A	Согласно ГОСТ 2787	Засоренность 2%. Остальные требования согласно ГОСТ 2787	Согласно ГОСТ 2787
2A	2A	Согласно ГОСТ 2787	Засоренность 1%. Остальные требования согласно ГОСТ 2787	Согласно ГОСТ 2787
	2A1	Кусковой металлолом и отходы, шихтовые слитки, удобные для загрузки плавильных агрегатов.	Засоренность 2%. Остальные требования согласно ГОСТ 2787	Толщина металла должна быть не менее 4 мм. Допускается наличие проволоки, тросов в количестве не более 5 % от массы партии. Проволока,

Обозначение ГОСТ 2787	Обозначение ММК (вид лома)	Состав	Степень чистоты	Габариты и масса
		Допускается наличие кусков проволоки, тросов и прутков. Допускается наличие чугунного металлолома, а также металлолома, полученного путем ножничной резки с подпрессовкой		троса должна быть порезаны на куски, согласно габаритам и толщиной не менее 3 мм. Допускается наличие чугуна в количестве не более 10 % от массы партии. Для металлолома, полученного путем ножничной резки с подпрессовкой толщина не регламентируется. Остальные требования согласно ГОСТ 2787
3А	3А	Согласно ГОСТ 2787	Засоренность 1,5%. Остальные требования согласно ГОСТ 2787	Согласно ГОСТ 2787
	3А1	Кусковой металлолом и отходы, удобные для загрузки плавильных агрегатов. Допускается наличие кусков проволоки, тросов и прутков. Допускается наличие чугунного металлолома, а также металлолома, полученного путем ножничной резки с подпрессовкой	Засоренность 2%. Остальные требования согласно ГОСТ 2787	Толщина металла не менее 3 мм. Допускается наличие проволоки, тросов в количестве не более 5 % от массы партии. Проволока, троса должна быть порезана на куски, согласно габаритам и толщиной не менее 3 мм. Допускается наличие чугуна в количестве не более 10 % от массы партии. Для металлолома, полученного путем ножничной резки с подпрессовкой толщина не регламентируется. Остальные требования согласно ГОСТ 2787
	3А2	Согласно ГОСТ 2787	Засоренность 1,5%. Остальные требования согласно ГОСТ 2787	Размеры куска должны быть не более 1500*500*500мм. Толщина металла должна быть не менее 4мм. Масса куска должна быть не более 1 т. Остальные требования согласно ГОСТ 2787
4А	4А	Согласно ГОСТ 2787	Засоренность 0,5%. Остальные требования согласно ГОСТ 2787	Согласно ГОСТ 2787
2. Пакеты				
8А	8А	Согласно ГОСТ 2787	Засоренность 1%. Остальные требования согласно ГОСТ 2787	Согласно ГОСТ 2787
9А	9А	Согласно ГОСТ 2787	Засоренность 2%. Допускается наличие стружки не более 20% от объема пакета.	Согласно ГОСТ 2787

Обозначение ГОСТ 2787	Обозначение ММК (вил. лома)	Состав	Степень чистоты	Габариты и масса
			Остальные требования согласно ГОСТ 2787	
10А	10А	Согласно ГОСТ 2787	Засоренность 2%. Допускается наличие стружки не более 20% от объема пакета. Остальные требования согласно ГОСТ 2787	Согласно ГОСТ 2787**
3. Железнодорожный металлолом				
ЗА	ЗАР	Верхние строения путей (костыли, накладки, подкладки, болты, гайки, стрелочные переводы, рельсы). Разделанные составляющие железнодорожной тележки (колесные пары, боковая рама, надрессорная балка, буксы, пружины, рычажная передача, фрикционные клинья, планки и башмаки), сцепки.	Засоренность 0,5%. Остальные требования согласно ГОСТ 2787	Согласно ГОСТ 2787
	ЗАР1	Разделанные составляющие рамы вагона (хребтовые, концевые, шкворневые и поперечные балки). Разделанные, отделенные от бортов, крыши, дверей или пола, балки кузовов грузовых платформ, вагонов, полувагонов, зерновозов и цементовозов.	Засоренность 1,5%. Остальные требования согласно ГОСТ 2787	Размеры куска должны быть не более 1500*500*500мм. Остальные требования согласно ГОСТ 2787
	ЗАР2	Рельсы, сцепки, стрелочные переводы. Разделанные составляющие железнодорожной тележки (колесные пары, боковая рама,	Засоренность 0,5%. Остальные требования согласно ГОСТ 2787	Размеры куска должны быть не более 1500*500*500мм. Диаметр колес должен быть не более 1м. Остальные требования согласно ГОСТ 2787

Обозначение ГОСТ 2787	Обозначение ММК (вид лома)	Состав	Степень чистоты	Габариты и масса
		надрессорная балка), сцепки.		
5А	5АР	Рельсы, сцепки, стрелочные переводы. Неразделанные составляющие железнодорожной тележки (колесные пары, боковая рама, надрессорная балка).	Засоренность 1 %. Остальные требования согласно ГОСТ 2787	Согласно ГОСТ 2787
	5АР1	Неразделанные составляющие рамы вагона (хребтовые, концевые, шкворневые и поперечные балки). Неразделанные, отделенные от бортов, крыши, дверей или пола, балки кузовов грузовых платформ, вагонов, полувагонов, зерновозов и цементовозов.	Засоренность 3%. Остальные требования согласно ГОСТ 2787	Согласно ГОСТ 2787
4. Негабаритный стальной металлолом (металлолом для последующей переработки)				
5А	5А	Согласно ГОСТ 2787	Засоренность 3%. Остальные требования согласно ГОСТ 2787	Согласно ГОСТ 2787
	5А2	Трубы НКТ, увязанные стальной провокой. Допускается наличие труб накатом без увязки не более 15% от общего объема в ТС	Засоренность 1,5%. Остальные требования согласно ГОСТ 2787	Диаметр труб от 25 до 120 мм, муфт – от 40 до 150 мм. Толщина стенки от 3,0 до 8,0 мм. Масса 1 метра трубы от 1,8 до 18,5 кг.
5. Металлолом для прессования (металлолом для последующей переработки)				
11А	11А	Согласно ГОСТ 2787	Засоренность 1%. Остальные требования согласно ГОСТ 2787	Согласно ГОСТ 2787
12А	12А	Согласно ГОСТ 2787	Засоренность 2%. Остальные требования согласно ГОСТ 2787	Согласно ГОСТ 2787
	12А1	Смешанный металлолом разных видов (за исключением пакетов	Засоренность 2%. Остальные требования согласно ГОСТ 2787	Не регламентируются

Обозначение ГОСТ 2787	Обозначение ММК (вид лома)	Состав	Степень чистоты	Габариты и масса
		и габаритного металлолома)		
6. Габаритный чугунный металлолом				
17А	17А	Согласно ГОСТ 2787	Засоренность 2%. Остальные требования согласно ГОСТ 2787	Размеры куска должны быть не более 800*500*500мм. Масса куска должна быть не более 1т. Остальные требования согласно ГОСТ 2787
18А	18А			
19А	19А			
7. Негабаритный чугунный металлолом (металлолом для последующей переработки)				
20А	20А	Согласно ГОСТ 2787	Засоренность 3%. Остальные требования согласно ГОСТ 2787	Согласно ГОСТ 2787
21А	21А			
22А	22А			
8. Стружка (металлолом для последующей переработки)				
14А	14А	Согласно ГОСТ 2787	Засоренность 3%. Остальные требования согласно ГОСТ 2787	Согласно ГОСТ 2787
15А	15А			
16А	16А			

* Для видов металлолома 2А1 и 3А1 проволока, троса и чугунный металлолом, в пределах значений, допустимых настоящими ТК для данных видов металлолома, принимаются соответствующим видом (2А1 или 3А1). При превышении допустимых пределов приемка производится в соответствии с п.2.8 (проволока и чугунный лом), п.2.12 (троса) настоящих ТК.

** Поставка пакетов меньшей плотности осуществляется по предварительному письменному согласованию, с обязательным указанием в накладной фактической плотности.

Поставщик

Покупатель

_____ / _____

_____ / _____